


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse     |
| <b>Catégorie :</b>                    | Plates       |
| <b>Série :</b>                        | 7            |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 31           |
| <b>Forme :</b>                        | Plate        |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 19 mm        |
| <b>Diamètre haut :</b>                | 14 mm        |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 14 mm        |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 0.5 Soufflet |
| <b>Force horizontale :</b>            | 12.5 N       |
| <b>Force verticale :</b>              | 6.5 N        |
| <b>Flèche :</b>                       | 4.5 mm       |



### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**73 19SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone détectable



Référence déclinaison :

**73 19SLT A SH40**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH40) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA  **                   | A, B, D2          |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR